

Certificado de Especificaciones Técnicas



PRODUCTO: TRAVERTINO VEINS BE HARD
FORMATO: 877,0 x 877,0 mm x 9,5 mm
CONTIENE: 2 Piezas 1.54 m² 16.58 SQFT
GRUPO: Bla

Características técnicas	ISO	Demanda.	Pc.	Especificación
VAR. DIM.EM REL. W L.MAIOR	10545-2	±1.0	Milímetro	±0.50
VAR. DIM.EM REL. W L.MENOR	10545-2	±1.0	Milímetro	±0.50
VARIACIÓN DE ESPESOR	10545-2	±0.45	Milímetro	±0.45
RECTITUD DEL LADO MAYOR	10545-2	±0.80	Milímetro	±0.80
RECTITUD DEL LADO MÁS PEQUEÑO	10545-2	±0.80	Milímetro	±0.80
ORTOG. LADO MÁS GRANDE	10545-2	±1.50	Milímetro	±1.50
ORTOG. LADO MENOR	10545-2	±1.50	Milímetro	±1.50
DESVIACIÓN DE CURVATURA. DEL CENTRO A LA DIAGONAL	10545-2	±1.80	Milímetro	±1.80
DESVIACIÓN DE CURVAS. LADO MÁS GRANDE	10545-2	±1.80	Milímetro	±1.80
DESVIACIÓN DE CURVAS. LADO MENOR	10545-2	±1.80	Milímetro	±1.80
DEFORMACIÓN RELATIVA A LA DIAGONAL	10545-2	±1.80	Milímetro	±1.80
CALIDAD DE LA SUPERFICIE	10545-2	≥95	%	≥95
ABSORCIÓN DE AGUA	10545-3	≤0.5	%	≤0.5
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	10545-4	≥35	N/mm2	≥35
CARGA DE ROTURA	10545-4	≥1300	N	≥1300
CLASE DE USO		Especificar	USO:	6
RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS	10545-9	-	-	-
COEFICIENTE DE EXPANSIÓN LINEAL (X 10-6)	10545-8	-	C-1	-
EXPANSIÓN DE LA HUMEDAD	10545-10	-	mm/m	≤0.30
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO	10545-11	Requerido	-	OK
RESISTENCIA QUÍMICA	10545-13	Clase Mín.GB	-	GA
RESISTENCIA AL ATAQUE ÁCIDO/ALCALINO	10545-13	Especificar	-	GLB
RESISTENCIA A LAS MANCHAS SUPERFICIALES	10545-14	Clase mínima 3	-	4
COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN EN SECO Y EN HÚMEDO	NBR 16919	Especificar		≥0.5
VARIACIÓN DE TONO				V3

Nota: Producto conforme a la norma ABNT NBR 13006
Clasificación de reacción al fuego (NBR15575): Clase I
(incombustible)
USO 6 - Uso en todos los locales residenciales y entornos comerciales de alto tráfico.


Andre Bez Batti
Responsável Técnico