

Certificado de Especificações Técnicas



PRODUTO: TRAVERTINO

FORMATO: 1000,0 X 1000,0 X 7,0 mm

CONTÉM: 3 Peças 3,00 m² 32,29 SQFT

GRUPO: Bla

Características Técnicas	ISO	Exig.	Unid.	Especificação
VAR.DIM.EM REL.W L.MAIOR	10545-2	±1,0	mm	±0,5
VAR.DIM.EM REL.W L.MENOR	10545-2	±1,0	mm	±0,5
VARIACAO DA ESPESSURA	10545-2	±0,35	mm	±0,35
RETIDAO DO LADO MAIOR	10545-2	±0,8	mm	±0,8
RETIDAO DO LADO MENOR	10545-2	±0,8	mm	±0,8
DESVIO ORTOG.LADO MAIOR	10545-2	±1,5	mm	±1,5
DESVIO ORTOG.LADO MENOR	10545-2	±1,5	mm	±1,5
DESVIO DE CURVAT.DO CENTRO EM RELACAO A DIAGONAL	10545-2	±1,8	mm	±1,8
DESVIO CURV. LADO MAIOR	10545-2	±1,8	mm	±1,8
DESVIO CURV. LADO MENOR	10545-2	±1,8	mm	±1,8
EMPENO EM RELACAO A DIAGONAL	10545-2	±1,8	mm	±1,8
QUALIDADE DA SUPERFICIE	10545-2	≥95	%	≥95
ABSORCAO D'AGUA	10545-3	≤0,5	%	≤0,5
RESISTENCIA A FLEXAO	10545-4	≥35	N/mm2	≥35
CARGA DE RUPTURA	10545-4	≥700	N	≥1300
CLASSE DE USO	-	Especificar	USO	5
RESISTENCIA A CHOQUES TERMICOS	10545-9	-	-	-
COEFICIENTE DE DILATAÇAO LINEAR (X 10-6)	10545-8	-	C-1	-
EXPANSAO POR UMIDADE	10545-10	≤0,6	mm/m	≤0,3
RESISTENCIA AO GRETAMENTO	10545-11	Requerida	-	OK
RESISTENCIA AOS PRODUTOS QUIMICOS	10545-13	Min.Classe GB	-	GA
RESISTENCIA AO ATAQUE ACIDO/ALCALINO	10545-13	Especificar	-	GLB
RESISTENCIA DA SUPERFICIE A MANCHAS	10545-14	Min.Classe 3	-	4
COEFICIENTE DE ATRITO DINAMICO SECO E MOLHADO	NBR 16919	Especificar		-
VARIACAO DE TONALIDADE				V3

Obs: Produto em conformidade com a norma da ABNT NBR 13006
Avaliação da reação ao fogo (NBR15575): Classe I (incombustível)

USO 5: Todas as dependências residenciais e comerciais de tráfego médio.



Andre Bez Batti

Responsável Técnico