

Certificado de Especificaciones Técnicas



PRODUCTO:URBE SGR NAT

FORMATO:900,0X900,0X7,0 MM

CONTIENE:3 Piezas 2,43 m² 26,16 SQFT

GRUPO:Blá

Características técnicas	ISO	Exig.	Unid.	Especificación
VAR. DIM. EN REL. W. DEL LADO MAYOR	10545-2	±1,0	mm	±0,5
VAR. DIM. EN REL. W. DEL LADO MENOR	10545-2	±1,0	mm	±0,5
VARIACION DEL ESPESOR	10545-2	±0,35	mm	±0,35
RECTITUD DEL LADO MAYOR	10545-2	±0,8	mm	±0,8
RECTITUD DEL LADO MENOR	10545-2	±0,8	mm	±0,8
DESVIO DE LA ORTOGONALIDAD DEL LADO MAYOR	10545-2	±1,5	mm	±1,5
DESVIO DE LA ORTOGONALIDAD DEL LADO MENOR	10545-2	±1,5	mm	±1,5
DESVIO DE LA CURVATURA CENTRAL DIAGONAL	10545-2	±1,8	mm	±1,8
DESVIO DE LA CURVATURA DE LOS LADOS	10545-2	±1,8	mm	±1,8
DESVIO DE LA CURVATURA DEL LADO MAS PEQUENO	10545-2	±1,8	mm	±1,8
ALABEO EN RELACION DIAGONAL	10545-2	±1,8	mm	±1,8
CALIDAD DE LA SUPERFICIE	10545-2	≥95	%	≥95
ABSORCION DE AGUA	10545-3	≤0,5	%	≤0,5
RESISTENCIA A FLEXION	10545-4	≥35	N/mm²	≥35
CARGA DE RUPTURA	10545-4	≥700	N	≥1300
CLASE DE USO		-	USO:	6
RESISTENCIA A CHOQUES TERMICOS	10545-9	-	-	-
COEFICIENTE DE DILATACION LINEAR X 10-6	10545-8	-	C-1	-
EXPANSION POR HIDRATACION	10545-10	≤0,6	mm/m	≤0,3
RESISTENCIA A LA HENDIDURA	10545-11	Requerida	-	ok
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS	10545-13	Clase mínima GB	-	GA
RESISTENCIA AL ATAQUE ACIDO/ALCALINO	10545-13	Especificar	-	GLB
RESISTENCIA DEL ESM. A MANCHAS	10545-14	Clase mínima 3	-	4
COEFICIENTE DE FRICCION HUMEDO	NBR 16919	Especificar		≥0,4
VARIACION EN EL TONO				V2

Nota: Producto conforme a la norma de ABNT NBR 13006.
Evaluación de la reacción al fuego (NBR15575): Clase I (incombustible)
Clase 6: Todas las dependencias residenciales y comerciales de tráfico intenso.



Andre Bez Batti

Responsável Técnico