

Certificado de Especificaciones Técnicas



PRODUCTO: PISCIS GN HARD
FORMATO: 150.0 MM X 150.0 MM X 7.4 MM
CONTIENE: 25 Peças 0,56 m² 6,05 SQFT
GRUPO: Bla

Características técnicas	ISO	Exig.	Unid.	Especificación
VAR. DIM. EN REL. W. DEL LADO MAYOR	10545-2	±0,90	mm	±0,90
VAR. DIM. EN REL. W. DEL LADO MENOR	10545-2	±0,90	mm	±0,90
VARIACION DEL ESPESOR	10545-2	±0,37	mm	±0,37
RECTITUD DEL LADO MAYOR	10545-2	±0,75	mm	±0,75
RECTITUD DEL LADO MENOR	10545-2	±0,75	mm	±0,75
DESvio DE LA ORTOGONALIDAD DEL LADO MAYOR	10545-2	±0,75	mm	±0,75
DESvio DE LA ORTOGONALIDAD DEL LADO MENOR	10545-2	±0,75	mm	±0,75
DESvio DE LA CURVATURA CENTRAL DIAGONAL	10545-2	±1,06	mm	±1,06
DESvio DE LA CURVATURA DE LOS LADOS	10545-2	±0,75	mm	±0,75
DESvio DE LA CURVATURA DEL LADO MAS PEQUENO	10545-2	±0,75	mm	±0,75
ALABEO EN RELACION DIAGONAL	10545-2	±1,06	mm	±1,06
CALIDAD DE LA SUPERFICIE	10545-2	≥95	%	≥95
ABSORCION DE AGUA	10545-3	≤0.50	%	≤0.50
RESISTENCIA A FLEXION	10545-4	≥35	N/mm2	≥35
CARGA DE RUPTURA	10545-4	≥700	N	≥700
CLASE DE USO			USO:	6
RESISTENCIA A CHOQUES TERMICOS	10545-9	-	-	-
COEFICIENTE DE DILATACION LINEAR X 10-6	10545-8	-	C-1	-
EXPANSION POR HIDRATACION	10545-10	-	mm/m	≤0.30
RESISTENCIA A LA HENDIDURA	10545-11	Requerida	-	OK
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS	10545-13	Min.Classe GB	-	GA
RESISTENCIA AL ATAQUE ACIDO/ALCALINO	10545-13	Especificar	-	GLB
RESISTENCIA DEL ESM. A MANCHAS	10545-14	Min.Classe 3	-	4
COEFICIENTE DE FRICCION HUMEDO	NBR 16919	Especificar		≥0.5
VARIACION EN EL TONO				V3

Nota: Produto conforme a la norma de ABNT NBR 13006
Evaluación de la reacción al fuego (NBR15575): Clase I (incombustible)
USO 6 - Todas las dependencias residenciales y comerciales de tráfico intenso.


Jamilson Pinter Júnior
Responsável Técnico RC1 e RC2


Gildino da Luz
Responsável Técnico RC3 e RC4